

Flächennummer mit Bewertung, Flächengröße, Lage	Abraum-mächtigkeit [m], {geschätzt [m]} Nutzbare Mächtigkeit [m], {geschätzt [m]}	Bohrungen, Aufschlüsse, stillgelegte und aktive Gewinnungsstellen	Produkte (Hauptproduktgruppen), {mögliche Produkte}
Weitere beschreibende Angaben zum Vorkommen			
L7718-85 103 ha ENE Burgfelden	<u>{0,2- 1,0}</u> {bis 70,0}	k. A.	{Korngemisch zur Zementherstellung}
nutzbare Mächtigkeiten: {ø 20,0 m, max. 35,0 m} Wohlgeschichtete Kalke (ox2) {bis 35,0 m} Impressamergel (ox1) Flächenabgrenzung: die Mächtigkeit der Wohlgeschichteten Kalke beträgt durchschnittlich etwa 20 m, wonach etwa 35 m der Impressamergel benötigt werden, um die chemischen Anforderungen für Zementrohstoffe zu erfüllen			