<b>L 7924/L 7926-93</b> 3	W Edenbachen	9 ha
Riß-Würm-Komplex	Kiese und Sande f. d. Verkehrswegebau, für Baustoffe und als Betonzuschlag (Natursande, Rundkiese, Kies-Sand-Gemische, Splitte/Brechsande, Schotter)	
0,5–2 20–> 22	Bohrungen (BO7926/415, 416), nördlicher und mittlerer Flächenbereich	
2 12	Bohrung (BO7926/417), R: <sup>35</sup> 74 845, H: <sup>53</sup> 24 730, südlicher Flächenbereich	

vereinfachtes Profil: Bohrung BO7926/417 (R: 35 74 845, H: 53 24 730)

0,0 - 2,0 m Lehm (Verwitterungszone, Lösslehm?)

2,0 - 14,0 m Kies; stark steinig (Schotter des Riß-Würm-Komplexes)

14,0 - 20,0 m Ton; kiesig (Moränensedimente des Riß-Würm- bis Haslach-Mindel-Komplexes)

**nutzbare Mächtigkeiten:** Die nutzbaren Kiesmächtigkeiten liegen im südlichen Teil des Vorkommens voraussichtlich bei 12 m, im mittleren und nördlichen Bereich bei > 20 m.

**Abraumverteilung:** Die Abraummächtigkeiten schwanken zwischen 1 und 2 m. Höhere Abraummächtigkeiten sind durchaus möglich, da aufgrund der Tallage mit angeschwemmten und organischen Sedimenten zu rechnen ist.

mögliche Abbauerschwernisse: Neben erhöhten Abraummächtigkeiten (s. o.) sind feinkörnige Zwischenlagen unterschiedlicher Mächtigkeit sowie feinkörnige Beimengungen nicht auszuschließen.

Flächenabgrenzung: im W und E Deckenschottervorkommen 92 und 94.

**Erläuterung zur Bewertung:** Aufgrund der geringen Datendichte und -qualität muß dieses Vorkommen als gering erkundet angesehen werden.

**Sonstiges:** Aufgrund der geringen Flächengröße ist eine Bauwürdigkeit lediglich im Zusammenhang mit einem Kiesabbau in den umliegenden Vorkommen von Deckenschottern gegeben.

**Zusammenfassung:** Die zwischen zwei Vorkommen von Deckenschottern gelegenen, locker gelagerten Würmkiese mit Mächtigkeiten von 12 bis ca. 20 m könnten unter Umständen zusammen mit den benachbarten Schottervorkommen genutzt werden.